

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Устойчивость покрытия к пятнообразованию	ГОСТ 32304-2013	Изменения внешнего вида покрытия не допускаются	Не обнаружено
Сigaretостойкость	ГОСТ 32304-2013	Изменения внешнего вида покрытия не допускаются	Не обнаружено
Определение формальдегида из ламинированного напольного покрытия камерным методом	ГОСТ 32304-2013	Не более 0,124 мг/м ³ воздуха	0,120 мг/м ³
Определение формальдегида из ламинированного напольного покрытия методом газового анализа	ГОСТ 32304-2013	Не более 3,5 мг/м ² ч	3,1 мг/м ² ч

10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель


(подпись)

Игошин К.Д.